

Folie stretch 15 microni

FIȘĂ TEHNICĂ

Folie stretch din LLDPE. Utilizată pentru ambalatoare semiautomate de paleți cu preîntindere de până la 180% în funcție de grosime.

Viteză de împachetare: până la 12 minute.

Caracteristici	Unitate	15 μ
Materie primă	-	LLDPE
Aspect	-	Transparent
Grosime	μ	15
Lățime	mm	500
Lungime	m	Individuală
Lungimea nucleului	mm	515
Diametrul nucleului	mm	77.2
Greutate neta	kg	16
Rezistența la rupere, prin tracțiune:	MPa	
· MD, nu mai puțin		30
· TD, nu mai puțin		20
Rezistența la întindere		
· MD, not less	%	250
· TD, not less		420
Recuperare elastică	%	50
Rezistența la perforare	N	15
Întindere operațională, opțional.	%	120
Întindere operațională, max.	%	140

Rolele de folie trebuie așezate în poziție verticală în depozite închise, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C, la o umiditate relativă de maximum 80% și o distanță de cel puțin doi metri față de dispozitivele de încălzire. Folia trebuie protejată de lumina directă a soarelui. Încăperea trebuie să fie ferită de medii acide, alcaline și alte medii agresive.

Termenul de valabilitate garantat al foliei este de 1 an de la data fabricării.

Instrucțiuni de utilizare - înainte de utilizare, folia trebuie păstrată într-o încăpere închisă, la o temperatură cuprinsă între +18 și +25 °C, în stare liberă, fără ambalaj, timp de cel puțin 24 de ore pentru rulouri cu o greutate de până la 20 kg și de cel puțin 48 de ore pentru rulouri cu o greutate de peste 20 kg. Înainte de a utiliza o rolă de folie, este necesar să se desfășoare primii 10-15 m din banda de folie, care reprezintă capătul tehnologic.

Valorile de mai sus trebuie considerate ca fiind orientative pentru a facilita alegerea și utilizarea, dar nu sunt date în scop de garanție. Furnizorul își rezervă dreptul de a le modifica, dacă este necesar, fără o notificare prealabilă.

Produsele sunt în conformitate cu specificațiile noastre tehnice.